

Hardwaxolie,
verfraait
en beschermt

Tallose decoratieve
effecten

Zeer mooi zijdeachtig
uitzicht

Dringt diep door

Stofwerend

Gemakkelijk
aan te brengen
en te onderhouden

Benadrukt
de natuurlijke kleur
van alle houtsoorten

Hardwaxolie



DOEL EN PRESENTATIE

- HARDWAXOLIE dringt diep door in massief hout (parket, plankenvloeren), finer of kurk, voor een duurzame bescherming, en bewaart tevens het natuurlijke aspect en de soepelheid van het hout. Voor binnengebruik.
- HARDWAXOLIE is gemakkelijk aan te brengen op alle courante houtsoorten (raadpleeg ons voor speciale of exotische houtsoorten) en eenvoudig te onderhouden met BLANCHON ONDERHOUDSOLIE.
- HARDWAXOLIE is verkrijgbaar in naturel (kleurloos) en 14 tinten: heldere eik, vergulde eik, gerookte eik, oude Franse eik, natuurlijk ultramat, notelaar, onbewerkt hout, vlothout, wit, zwart, lichtgrijs, witgrijs, metaalgrijs en grafietgrijs.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

- Het parket dient volkomen droog en schoon te zijn: in het algemeen, vochtigheidsgraad < 10%; raadpleeg de geldende technische gegevensfiche (gebruik geen detergenten of witmakers).
- Het oude of nieuwe parket vlak polieren: het te behandelen hout "blank" schuren (korrel 24 of 36), affineren met korrel 50 of 60 en eindafwerking met korrel 100 of 120 (cf. BIJLAGE).
- **Belangrijk: met geborsteld hout kunnen er meer uitgesproken schakeringen worden verkregen dan met glad hout.**
- Mochten opvullingen nodig zijn (gaten, barsten), gebruik dan vóór de eindafwerking de BLANCHON PRO FILLER (voegenkit AQUA) of de BLANCHON VOEGENKIT VOOR HOUT (raadpleeg de Technische Fiches van deze producten).
- Daarna zorgvuldig ontstoffen.
- Vetuslag van exotisch hout verwijderen met de BLANCHON SYNTILAC® VERDUNNER of met aceton.

Behandeling tegen insecten

- Indien nodig een aangepast behandelingsproduct gebruiken.

Beitsen of verouderingseffect

- Het geschuurde parket ("blank geschuurd" hout) kan gebeitst worden met BLANCHON AQUATEINTE® 2K, BLANCHON HOUTBEITS speciaal parketleggers of BLANCHON HOUTVEROUDERAAR (positieve tinten). Na volledige droging een laag BLANCHON PORIËNVULLER PRÉPLAST of PORIËNVULLER GEURARM aanbrengen. Beoordeel de beits in zijn geheel na het aanbrengen van de laag PORIËNVULLER PRÉPLAST of PORIËNVULLER GEURARM (indien nodig een test uitvoeren op een onopvallende plaats).
- De HOUTVEROUDERAAR zorgt voor opmerkelijke effecten van "oud hout". Gebruik bij voorkeur de HARDWAXOLIE in de tinten oude Franse eik, wit, heldergrijs, witgrijs, metaalgrijs of grafietgrijs voor de mooiste verouderingseffecten.
- **Belangrijk: hout dat eerder al gebeitst of gekleurd werd met gekleurde HARDWAXOLIE en relatief drukbelopen is, moet regelmatig worden onderhouden zodat de tint blijft behouden.**

GEBRUIK EN AANBRENGEN

- ZONDER MENGEN: HARDWAXOLIE is klaar voor gebruik.
- De bus goed schudden voor gebruik.
- Gebruik de onderhoudsolie niet bij een temperatuur onder 12°C. Enkel gebruiken in goed geventileerde ruimten
- HARDWAXOLIE altijd in de richting van het hout aanbrengen, met borstel (puur zijden haren), spalter, gladde spatel (niet getand) of roller (kortharig). Zeer regelmatig tijdens het aanbrengen opvegen met een schone katoenen doek (cirkelvormige bewegingen) of een boenmachine met een zachte pad (beige of wit) of een traditionele boenmachine met zachte borstels. Om het boenen te vergemakkelijken, met kleine oppervlakten werken.
- De aangebrachte laag moet fijn zijn, ong. 1 liter per laag voor 20 tot 25 m².
- Door het product tijdens het opbrengen regelmatig op te boenen (katoenen doek, boenmachine) ontstaat een mooi egaal uitzicht: het hout wordt diep doordrongen, zonder dat een te dikke bovenlaag achterblijft.
- 8 tot 12 uur wachten alvorens de tweede laag aan te brengen, op dezelfde wijze als de eerste laag.
- **Bijzondere gevallen:**

1. Op exotisch hout, vette houtsoorten of parket met "scheepsdek"-voegen op voorhand een laag PORIËNVULLER PRÉPLAST of PORIËNVULLER GEURARM aanbrengen om te voorkomen dat het hout, vanwege zijn natuurlijke eigenschappen, te traag droogt. Vervolgens achtereenvolgens 2 lagen aanbrengen met de verstuiver, en elke laag rechtstreeks en onmiddellijk opboenen m.b.v. een boenmachine met een beige pad.
2. Voor een optimale bescherming kan, op twee lagen gekleurde HARDWAXOLIE, één afwerkingslaag natuurlijke HARDWAXOLIE (kleurloos) worden aangebracht.

Reinigen van het gereedschap

- Het gereedschap onmiddellijk na gebruik reinigen met VERDUNNER GEURARM BLANCHON.
- Reinig doeken, pads en gereedschap onmiddellijk na gebruik (risico op zelfontbranding van in olie gedrenkt materiaal). Doeken en pads kunnen ook in water worden bewaard. De met olie doordrenkte doeken en pads niet weggooien zonder ze in water te hebben gespoeld.
- Zorgvuldig afsluiten na gebruik. Restanten niet in de riolering lozen.

Blanchon

Hardwaxolie

DROOGTIJD, UITHARDING EN BELOOPBAARHEID

- Droogtijd "stofvrij": ongeveer 4 tot 6 uur (na het opboenen).
- Droogtijd "schuurbaar/bedekbaar": 8 tot 12 uur in normale omstandigheden.
- Definitief uitverhard: 8 tot 10 dagen.
- Gebruik van de lokalen: 2 tot 4 dagen na het aanbrengen van de laatste laag.
- Tijdens de eerste dagen enkele voorzorgsmaatregelen nemen: niet afdekken (beschermingsdoeken), geen tapijten op het met hardwaxolie behandeld parket leggen. Ontstoffen met een stofzuiger, een bezem of een doek (geen doordrenkte gewezen stoffen gebruiken). Geen zware meubels verplaatsen. Geen water of andere vloeistoffen laten staan op het met hardwaxolie behandeld parket (de bloempotten goed isoleren).
- Daarna: passende beschermingen aanbrengen (vilt) onder de tafelpoten en stoelen. Een kwaliteitsvolle mat aan de ingang van de ruimte houdt stof en kiezels tegen. Uw hout heeft een gezond klimaat nodig: een omgevingstemperatuur van 19-21°C en een relatieve luchtvochtigheid van ong. 50 tot 65% zijn ideaal.

VERBRUIK

- 20 tot 25 m² per liter en per laag.

ONDERHOUD

- Het met hardwaxolie behandeld oppervlak regelmatig ontstoffen (bezem of stofzuiger).
- Eventuele vlekken en krassen zijn gemakkelijk te verwijderen met een neutraal detergent (goed uitgewrongen en niet-druipend materiaal).
- **Belangrijk: 15 dagen wachten voor de eerste interventie, zodat de HARDWAXOLIE perfect tot in de kern droogt.**
- EEN GOED ONDERHOUDEN, MET HARDWAXOLIE BEHANDELD PARKET WORDT MOOIER MET DE TIJD.

Normale reiniging

- Vochtig bezemen met BLANCHON NATUURLIJKE ZEEP VOOR GEOLIED PARKET, verdund tot 50 ml per 5 liter water. BLANCHON LAGOON®, speciale parketreiniger, kan ook worden gebruikt voor het dagelijkse onderhoud.
- Bewerk achtereenvolgende zones en spoel de microvezelbezem, de dwell of het gebruikte materiaal regelmatig uit. Dit materiaal moet altijd goed uitgewrongen zijn om het parket niet overdreven te bevochtigen.
- Wekelijks in weinig betreden ruimten, tot dagelijks in druk betreden ruimten. NATUURLIJKE ZEEP VOOR GEOLIED PARKET, reinigt het met hardwaxolie behandeld parket grondig en versterkt de bescherming.

Regelmatig onderhoud

- Verstuif de UNIVERSAL MAINTENANCE OIL op het ontstofte en propere, met Hardwaxolie behandelde parket en veeg op met een schone en droge katoenen doek tot een matte glans ontstaat.
- Deze bewerking verloopt gemakkelijker en sneller met een boenmachine met een beige pad (als de vloer vuil is, kunt u een rode pad gebruiken om de mechanische reiniging te versterken), of een boenmachine met 3 roterende borstels. Dit geeft een gelijkaardig effect als de spraymethode: het opglanzen gaat sneller en de mechanische reiniging wordt versterkt.
- Betreedbaar: 4 tot 8 uur na het opboenen.
- Frequentie: zodra het met HARDWAXOLIE behandeld parket zijn mooi aanzicht begint te verliezen, doorgaans 1 tot 2 maal per maand.
- Als het parket zeer druk betreden wordt, kan het regelmatig onderhoud met de spraymethode worden aangevuld met een algemene laag HARDWAXOLIE (gevolgd door een zorgvuldige boenbeurt met de hand of de machine).
- Hoe regelmatig en frequenter het onderhoud, hoe gemakkelijker het wordt.

RENOVATIE

- PLAATSELIJK RENOVEREN: kan worden uitgevoerd op zwaar beschadigde plaatsen (brandvlekken van sigaretten, stoten...): ontboenen om de schade te verwijderen, vervolgens opnieuw impregneren. Dit is een van de grootste voordelen van een met HARDWAXOLIE behandeld parket.
- GRONDIG RENOVEREN: een met Hardwaxolie behandeld parket dat niet voldoende frequent werd behandeld volgens het gebruik ervan, kunt u een algemene schuurbeurt geven met een boenmachine voorzien van een schuurrooster (bv. korrel 120). Vervolgens een laag pure HARDWAXOLIE aanbrengen (borstel, spalter, kortharige roller of spraymethode). Zorgvuldig opboenen met de hand of de machine.

TECHNISCHE GEGEVENS

TOEPASSING	IMPREGNEREN VAN PARKET- EN PLANKENVLOEREN
HARSTYPE	Oliën
AFNOR-CLASSIFICATIE	Familie 1, klasse 2b
DICHTHEID	0,86 (bij 20°C, volgens NF T 30020)
VLOEIBAARHEID	35 seconden (CA 4 bij 20°C)
REGLEMENTAIRE INFORMATIE	Zie het overeenkomstige Veiligheidsinformatieblad (VIB) (beschikbaar op www.blanchon.com of www.quickfds.com)
SCHUURBAAR - BEDEKBAAR	Ongeveer 8 tot 12 uur, naargelang de temperatuur en de vochtigheidsgraad
BESTENDIGHEID TEGEN HUISHOUDELIJKE PRODUCTEN	Plantaardige olie, aceton, alcohol 40°C, water, koffie, thee, inkt: RAS na 3 uur blootstelling (na 20 dagen droogtijd, volgens NF T 30053)

BIJLAGE: MACHINAAL SCHUREN VAN PARKET

- Dit gebeurt met een parketschuurmachine, een boordschuurmachine voor de randen en een rakel voor de hoeken.
- De parketschuurmachine met het licht mee, of beter nog, met het hout mee gebruiken.
- Gelijktijdig werken zodat het volledige oppervlak dezelfde behandeling krijgt.
- 1^o passage: grove korrel (24, 30 of 36) om het parket blank te schuren en te effenen.

- 2^o passage: halfgrove korrel (50 of 60) om het oppervlak te egaliseren.
- 3^o passage: fijne korrel (80 of 100) om de afwerking af te maken.
- De omtrek van de ruimte bewerken (boordschuurmachine en rakel).
- De voorbereiding van het oppervlak afwerken met een boenmachine voorzien van een fijn schuurrooster (120 of 150) vooral op parket met afwisselend motief: mozaïek, visgraat, Hongaarse punt, enz.
- Zorgvuldig ontstoffen met een krachtige stofzuiger (te lakken oppervlak en plinten, raamkozijnen en radiatoren).

Technische Fiche goedgekeurd door de Technische Dienst en verspreid in juni 2019.

Ontworpen, ontwikkeld en vervaardigd in Frankrijk.

De inlichtingen in deze Technische Fiche worden te goeder trouw en ter informatie verstrekt.

Ze houden in geen geval een garantie van onzentwege in en stellen ons niet verantwoordelijk voor het gebruik van onze producten.

Deze Technische Fiche annuleert en vervangt alle vorige versies.

50 8^{ème} Rue

69800 SAINT-PIERRE - FRANCE

Dienst Uitvoer: Tel: (0033) 472 89 06 09

Fax: (0033) 472 89 06 02

Blanchon

BLANCHON S.A.S - Naamloze vennootschap met directie en toezichtsraad met een kapitaal van 4 258 258 €
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - E-mail : blanchon@blanchon.com - Internet : www.blanchon.com