

Behoudt het
originele uitzicht
van helder hout

Geurloos



Gebruiksvriendelijk



Zonder mengen



Alle plaatsen die
behandeld moeten
worden zonder
geurhinder



Kan op alle Europese
houtsoorten worden
aangebracht



Kan worden gebruikt
alvorens alle
watergedragen
Blanchon-parketlakken
aan te brengen



Prim'Sealer



DOEL EN PRESENTATIE

- BLANCHON PRIM'SEALER is een poriënvuller in waterige fase, geurloos, voor parket, aanbevolen om de natuurlijke tint van helder hout te bewaren.
- PRIM'SEALER dient als onderlaag voor de BLANCHON-lakken: BELMONT®, INTENSIV®, SPORT®, BLUMOR® SD, PERFORMER®, CHAMBORD® SD, en INITIAL®.
- De technische prestaties en formulering voldoen aan de strengste milieueisen.
- PRIM'SEALER kan op alle Europese houtsoorten aangebracht worden (vooreer u dit product op notelaar aanbrengt, raadpleegt u best onze Technische Diensten).
- Kleurloos uitzicht.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

- Het oude of nieuwe parket vlak polieren: het te lakken hout "blank" schuren (korrel 24 of 36), verfijnen met korrel 50 of 60, en de eindafwerking dient te gebeuren met korrel 100 of 120 (cf. BIJLAGE).
- Daarna zorgvuldig ontstoffen
- Het parket dient volkomen droog en schoon te zijn: in het algemeen, vochtigheidsgraad <10%; (gebruik geen was- of bleekmiddelen).
- Op gelijmd parket wordt het gebruik van BLANCHON PRO FILLER (AQUA voegenkit) of BLANCHON VOEGENKIT VOOR HOUT aanbevolen voor een "kleurechte" opvulling (raadpleeg de Technische Fiches van deze producten).

Behandeling tegen insecten

- Indien nodig een aangepast behandelingsproduct gebruiken.

Beitsen

- Het geschuurde parket ("blank geschuurd" hout) kan gebeitst worden met BLANCHON AQUATEINTE® 2K. Breng in dit geval, na de droging ervan, meteen PRIM'SEALER aan en vervolgens de gekozen lak.

GEBRUIK EN AANBRENGEN

- PRIM'SEALER is gebruiksklaar. De bus goed schudden voor gebruik. Niet verdunnen.
- Niet op parket aanbrengen bij een temperatuur lager dan 12°C aan de grond en bij een relatieve vochtigheid van meer dan 85% (overeenkomstig de geldende Technische Fiche). Niet aanbrengen op hout met meer dan 10% vochtigheid.
- PRIM'SEALER wordt met de rol rechtstreeks op het (eventueel vooraf behandelde en gebeitste) hout aangebracht in een dikke laag. Daarna bedekken met twee lagen van de gekozen afwerking
- PRIM'SEALER kan tevens met spatel (effen blad) worden aangebracht. In dat geval: twee gekruiste lagen aanbrengen. Op beuk, wilde kerselaar of esdoorn mag PRIM'SEALER niet met een spatel worden aangebracht.
- Zorgvuldig afsluiten na gebruik.

Reinigen van het gereedschap

- Onmiddellijk na gebruik, met water.
- Bescherm het milieu:
 - Materiaal goed uitwringen na gebruik; goed afdrogen.
 - Uitspoelen in een recipiënt met zeer weinig water; dit water laten verdampen.
 - De droge stof mag daarna gewoon in de vuilnisbak worden geworpen.
 - Verpakking goed sluiten na gebruik.
 - Restanten niet in de riolering lozen.
 - Lege verpakking in het containerpark afleveren.

DROOGTIJD

In normale omstandigheden:

- Aanbrengen met de rol:
 - Droogtijd "stofvrij": 20 tot 30 minuten.
 - Droogtijd "bedekbaar": 1,5 uur.
- Aanbrengen met de spatel:
 - Droogtijd "stofvrij": 20 minuten.
 - Droogtijd "bedekbaar": 30 minuten.
- De deklaag met de gekozen lak moet binnen 24 uur worden aangebracht.

VERBRUIK

- Aanbrengen met de rol: 10 m² per liter per laag.
- Aanbrengen met de spatel: 20 m² per liter per laag.

Blanchon

BEWARING

- Vorstvrij bewaren (opgelet bij bewaring in voertuigen).
- Zorgvuldig afsluiten na gebruik.

TECHNISCHE GEGEVENS	
DOEL	PRIMER VOOR PARKETLAKKEN
HARSTYPE	Polyurethaan-acryl in waterige fase
AFNOR-CLASSIFICATIE	Familie 1, klasse 7b2
DICHTHEID	1,02 (bij 20°C, volgens NF T 30020)
VISCOSITEIT	BROOKFIELD (Stang 2, snelheid 100 tpm bij 20°C) 120 centipoise
REGLEMENTAIRE INFORMATIE	Zie het overeenkomstige Veiligheidsinformatieblad (VIB) (beschikbaar op www.blanchon.com of www.quickfds.com)
BEDEKBAAR	Aanbrengen met de rol: na ongeveer 1,5 uur naargelang de temperatuur en vochtigheidsgraad Aanbrengen met de spatel: na ongeveer 30 minuten naargelang de temperatuur en vochtigheidsgraad
HECHTING	Uitstekend op voorbereid parket (veel voorkomende Europese houtsoorten)

BIJLAGE: MACHINAAL SCHUREN VAN PARKET

- Dit gebeurt met een parketschuurmachine, een boordschuurmachine voor de randen en een rakel voor de hoeken.
- De parketschuurmachine met het licht mee, of beter nog, met het hout mee gebruiken.
- Gelijkmatig werken zodat het volledige oppervlak dezelfde behandeling krijgt.
- 1° passage: grove korrel (24, 30 of 36) om het parket blank te schuren en te effenen.
- 2° passage: halfgrove korrel (50 of 60) om het oppervlak te egaliseren.
- 3° passage: fijne korrel (100 of 120) om de afwerking af te maken.
- De omtrek van de ruimte bewerken (boordschuurmachine en rakel).
- De voorbereiding van het oppervlak afwerken met een boenmachine voorzien van een fijn schuurrooster (100 of 120) vooral op parket met afwisselend motief: mozaïek, visgraat, Hongaarse punt, enz.
- Zorgvuldig ontstoffen met een krachtige stofzuiger (te lakken oppervlak en plinten, raamkozijnen en radiatoren).

Technische Fiche goedgekeurd door de Technische Dienst en verspreid in juni 2019.

Ontworpen, ontwikkeld en vervaardigd in Frankrijk.

De inlichtingen in deze Technische Fiche worden te goeder trouw en ter informatie verstrekt.

Ze houden in geen geval een garantie van oorzaken in en stellen ons niet verantwoordelijk voor het gebruik van onze producten.

Deze Technische Fiche annuleert en vervangt alle vorige versies.

50 8^{ème} Rue
69800 SAINT-PRIEST - FRANCE
Dienst Uitvoer: Tel: (0033) 472 89 06 09
Fax: (0033) 472 89 06 02

Blanchon

BLANCHON S.A.S - Naamloze vennootschap met directie en toezichtsraad met een kapitaal van 4 258 258 €
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - E-mail : blanchon@blanchon.com - Internet : www.blanchon.com