

Producteigenschappen

De nieuwste generatie watergedragen, 1 component acryl lak voor harde vloeren zoals beton en microcement. De nieuw ontwikkelde formule versterkt de hechting van de aflak. Tevens zorgen de minerale inhoud stoffen voor extra resistentie, slijtvastheid en duurzaamheid. De primer is makkelijk te verwerken en bevat ingrediënten die vergeling tegengaan.

Tools

Eco Concrete Primer kunt u met de volgende gereedschappen verwerken: lakroller 9 of 11 mm.

Verwerking

1. Voor het lakken dient het te behandelen oppervlak schoon, vrij van vetten en waxen, stofvrij en droog te zijn. Gebruikte vloeren vooraf goed reinigen en ontvetten!
2. Verdun de Concrete Primer met 20% water, goed roeren. Breng de 1e laklaag royaal en gelijkmatig aan op het oppervlak met de BD microvezelroller 11mm. Let op! Het verbruik van de lak hangt sterk af van het zuigend vermogen en de aard van de ondergrond. Breng bij sterk zuigende ondergronden een 2e laag primer onverdund aan na 2 uur.
3. Na 2-3 uur drogen van de primer, breng de 2e laklaag BD Eco Concrete Seal 2K HD royaal aan. Rol goed nat in nat door en zorg voor een egale uitstraling als resultaat.
4. Na 3-4 uur droging, kunt u de 3e laklaag aanbrengen. Indien de 3e laklaag na 12 uur wordt aangebracht moet de vloer (2e laag lak) licht gepolijst worden met schuurgaas korrel 320 voor een betere hechting. Vervolgens het oppervlak stofvrij maken en op dezelfde wijze de 3e en laatste laklaag aanbrengen. Na 24 uur kan de vloer voorzichtig worden belopen. Devloer is volledig uitgehard en belastbaar na 10 tot 14 dagen.



Productkenmerken

Verdunnen :	20% water
Uitstrijkrendement :	70 - 80 g/m ²
Houdbaarheid :	1 jaar
Aanraak droog:	2 uur
Over schuurbaar:	12 uur
Verpakking:	5L

Verbruik

1 ^e laag Eco Concrete Primer :	10-12m ² / L
2 ^e laag Eco Concrete Seal 2K HD :	12-15m ² / L
3 ^e laag Eco Concrete Seal 2K HD :	15-18m ² / L

Verbruik en uitstrijkrendement hangen sterk af van het zuigend vermogen en de aard van de ondergrond.

Onderhoud (afwerking)

Blue Dolphin **Eco Concrete Primer** Grondlak dient als eerste laag te worden aangebracht. Als reinigingsmiddel voor de **Concrete Seal 2K HD** raden wij de **Blue Dolphin Multi Cleaner** aan. Daarnaast raden wij maandelijks de **Soft Balm** aan. Dit is een speciaal reinigend voedingsmiddel.

Gebruiksaanwijzing: Goed schudden voor gebruik. Meng 1 dopje reinigingsmiddel op 2L water. Product dun en gelijkmatig aanbrengen over het oppervlak met de BD Spray Mop of Polishdoek. Na droging van circa 20 minuten is het eventueel mogelijk het oppervlak na te poetsen met een katoenen doek.

Opslag

Blue Dolphin **Eco Concrete Primer** koel bewaren in originele gesloten verpakking en bij voorkeur in een geventileerde ruimte. Na opening beperkt houdbaar. Deze lak formule is gevoelig voor vorst.

Veiligheidsadviezen

Vermijd contact met ogen, huid etc. Gebruik beschermendehandschoenen. Afval in daarvoor bestemde plaatsen inleveren. Buiten bereik van kinderen en dieren houden. Zievoor meer informatie het Veiligheidsblad van dit product.

Meer informatie nodig over dit product? Ga naar www.bluedolphin.nl

