

### Vorbereitung

Hout dient voor behandeling egaal en krasvrij geschuurd te worden. Als laatste schuurgang gebruikt u korrel 80 tot 120. Na het schuren dient de vloer grondig stofvrij gemaakt te worden. Naast stofvrij dient het oppervlak ook vrij te zijn van vetten, wassen, zweedruppels etc. Eventueel vooraf met een licht vochtige dweil stofvrij maken en tevens het hout meer openzetten voor betere (kleur)opname.

### Tools

Blue Dolphin One Coat 2K Oil kunt u met de volgende gereedschappen verwerken: boenpad, spaan. Bij voorkeur machinaal verwerken met een boenmachine.

### Verwerking

De Blue Dolphin One Coat 2K-Oil niet verdunnen. Meng de B-component al roerend door de A-component en roer een aantal minuten goed door. Mengverhouding: 800ml (A) + 200ml (B). Na vermengen het product zo snel als mogelijk verwerken. Eventueel ook als 1K te gebruiken (alleen comp. A)

- 1) Wanneer het oppervlak helemaal stofvrij is, verdeelt u de BD One Coat 2K-Oil gelijkmatig met een witte boenpad over het oppervlak. Wij raden aan om te werken in zones van  $\pm 20m^2$ .
- 2) Na circa 20 minuten impregneren kunt u de BD One Coat 2K-Oil rustig en gelijkmatig inpoetsen met een rode boenpad. Vervolgens nogmaals met een natte rode pad de gehele vloer behandelen tot er een egale uitstraling ontstaat. Om te voorkomen dat er droge kale plekken ontstaan indien olie toevoegen.
- 3) Daarna kunt u beginnen met uitpoetsen d.m.v. een witte boenpad. Poets gelijkmatig uit totdat het oppervlak een egale uitstraling heeft.

Blue Dolphin One Coat 2K Oil is na volledige droging (minimaal 24 uur, bij juiste omstandigheden) eventueel af te werken met Blue Dolphin Hardwax-olie of overlakbaar met één van de Blue Dolphin 2 componenten lakken. Zorg altijd voor goede ventilatie voor optimale droging.

### Veiligheidsadvies na verwerking

Pads, doeken etc. kunnen na gebruik door broei zelfontbranden. Daarom raden wij aan om gebruikte pads en doeken altijd onder te dompelen in water.

**LET OP:** Na het vermengen van component A en B zet de olie uit. Wij raden daarom aan het blik **niet te sluiten** na vermenging.

### Producteigenschappen

Potlife:	4 - 6 uur (na vermengen)
Verwerkingstijd*:	30 - 45 minuten
Verbruik*:	35 - 50 m <sup>2</sup> /L
Verpakking:	1L 800 ml (A) + 200 ml (B)
Aanraakdroog:	6 - 12 uur
Belastbaar:	12 - 24 uur

\* Dit is een indicatie en is afhankelijk van verschillende factoren zoals bijv. luchtvochtigheid, de voorbereiding en de houtsoort.

Blue Dolphin One Coat 2K-Oil is volledig uitgehard na 72 uur.

### Kleuren

Blue Dolphin One Coat 2K-Oil is verkrijgbaar in 17 varianten: Transparent, Bianco, Transparent White, White, Super White, Smoked White, Smoke, Light Grey, Metal Grey, Silver Grey, Grey, Mahogany, Walnut, Antique, Palisander, Ebony en Gothic.

### Onderhoud

Voor de Blue Dolphin One Coat 2K-Oil raden wij de Blue Dolphin Soft Balm als onderhoudsmiddel aan. Dit is een speciaal voedend reinigingsmiddel. Gebruiksaanwijzing: Goed schudden voor gebruik. Meng 3 dopjes Soft Balm op 2L water. Product dun en gelijkmatig aanbrengen over het oppervlak met de BD Combi Vloerwisserset en Polishdoek. Na droging van  $\pm 20$  minuten is het eventueel mogelijk het oppervlak na te poetsen met een katoenen doek (voor extra glans).

### Opslag

Blue Dolphin One Coat 2K-Oil koel en vorstvrij bewaren in de originele gesloten verpakking. Na opening 24 maanden houdbaar.

### Veiligheidsadviezen

Vermijd contact met ogen, huid etc. BD One Coat 2K olie voldoet aan de DIN-73 eisen voor kinderspeelgoed en meubelen. Gebruik beschermende handschoenen. Afval bij de daarvoor bestemde plaatsen inleveren. Buiten bereik van kinderen en dieren houden. Zie voor meer informatie het Technisch Datablad.

