

Oli-Natura Scandic Oil

Neutrale water-olie combinatie voor een onzichtbare behandeling voor vloeren, trappen en meubilair vervaardigd uit hout. Enkel voor binnen gebruik.

De oplosmiddelvrije OLI-NATURA Scandic-Oil zorgt voor een onzichtbare basisbehandeling en geeft houten oppervlakken een neutrale en onbehandelde uitstraling met een maximale bescherming. **Twee olielagen** zorgen voor een water- en vuilafstotend oppervlak en is tevens gemakkelijk te onderhouden.

Ondergrond:

Eiken en lichte houtsoorten zoals lariks, dennen of esdoorn.

Gebruiksaanwijzing:

- Schuur tot het schone hout, eindig met korrel 120-150. Voor meubilair eindigt u met korrel 150-240.
- Het oppervlak dient droog, schoon, vrij van olie, vetvrij en stofvrij te zijn voordat er Scandic-Oil aangebracht kan worden.
- Optimale verwerkingscondities zijn: + 20 °C omgevingstemperatuur en 50% relatieve vochtigheid in de ruimte.
- Materiaal op kamertemperatuur aanbrengen en goed schudden voor gebruik.
- Breng de olie in kleine oppervlakken tegelijk aan (5-10m²) per keer, gebruik hiervoor een microfase roller of een olieborstel. LET OP: De gehele vlakken goed voorzien Scandic-Oil. De Scandic-Oil in de richting van de houtnerf aanbrengen.
- Circa 10 minuten na aanbrengen dient de Scandic-Oil ingewreven te worden met de **witte boenpad**, dit kan handmatig of machinaal tot er een mat resultaat behaalt is. De Scandic-Oil niet rustig aan laten trekken.
- Overtollige Scandic-Oil handmatig afnemen met een katoenen doek.
- Laat het oppervlak voor één uur drogen en herhaal dit proces nog een keer.

Het is noodzakelijk om de eerste en tweede laag op dezelfde dag aan te brengen. Met een droogtijd tussen de eerste en tweede laag van circa één uur (vanaf starttijd / beginpunt).

Droging:

Oxidatief drogen: zorg voor open ramen tijdens en na het aanbrengen voor een optimale luchtcirculatie.

- Na één uur droogtijd is het oppervlak stof droog, na twee uur droogtijd is het oppervlak voorzichtig begaanbaar en na circa vijf dagen is de Scandic-Oil volledig uitgehard. Droogtijden zijn afhankelijk van de relatieve luchtvochtigheid en temperatuur in de ruimte.

Verbruik:

2 lagen | 60-80 gram per m² per laag (12-15 m²/per liter) afhankelijk van de zuigkracht van het type hout

Houdbaarheid:

Houdbaarheid: 24 maanden in de originele gesloten verpakking. Opslag en transport niet boven + 30 ° C / onder + 5 ° C. Koel en donker bewaren.

Onderhoud:

- Periodiek reinigen: Oli-Natura Houtzeep / Oliefris combireiniger
- Periodiek onderhoud: Oli-Natura Refresher



Alle gegevens zijn gebaseerd op ervaringsgegevens en dienen als advies voor de verwerker. Een aansprakelijkheid voor het resultaat kunnen wij niet aanvaarden, daar het gebruik van het product buiten onze controle valt. In alle gevallen verdient een praktijktest voor de uitvoering aanbeveling.

Aan deze handleiding kunnen geen rechten worden ontleend. Drukfouten voorbehouden.

Prijsopgave en levering volgens onze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden, gedeponneerd bij K.v.K. te Breda onder nr. 20110969