

Blue Dolphin Eco V is een 1-component watergedragen 'zero emission' lak en dus milieuvriendelijk. Eco V heeft een zeer harde krasvaste toplaag en is geschikt voor projectmatig gebruik.

## Kenmerken

Mengverhouding	1 component
Verwerkingstemperatuur	+10°C ÷ +25°C
Hulpmiddel	roller 8 mm
Verdunning (indien nodig)	water
Uitstrijkrendement	100 g/m <sup>2</sup>
Droogtijd	3 - 4 uur
Stabiliteit bij opslag	1 jaar
Verpakking	10 kg
Reinigings hulpmiddelen	water

- (1) bij 20°C en 65% R.L.
- (2) in originele verzegelde verpakkingen bij temperaturen tussen +10°C en +25°C

## Gebruiksaanwijzing

Reinig de ondervloer grondig. Zorg ervoor dat het te behandelen oppervlakte stofvrij.

Blue Dolphin Primer A is een 1-component water gedragen primer. Na 3 - 4 uur kunt u de lijm aanbrengen, ook de volgende dag zonder het gebruik van quartzzand.

Blue Dolphin Primer A is te gebruiken voor de behandeling van de ondervloer, zandcement, anhydriet en egaline voor een beter hechting. Ook geschikt voor vloerverwarming.

**Verwerk** de Blue Dolphin Primer A bij een temperatuur tussen +10 en +25 graden celsius, aanbrengen met Blue Dolphin wegwerp voor primer. Primer A kan eventueel verdunt worden met water, dit is niet noodzakelijk. **Verbruik:** 10m<sup>2</sup> p/kg. **Droogtijd:** 3 - 4 uur (afhankelijk van de gebruikte hoeveelheid). Primer A kan tot 1 jaar opgeslagen bewaard worden.

Geschikt voor de volgende Blue Dolphin lijmen: BD 88, BD 89 en BD 100.

Gereedschappen na gebruik reinigen met Blue Dolphin Kwastenreiniger.

**Belangrijk:** Ondervloer moet stofvrij zijn. Breng de Blue dolphin Primer A gelijkmatig aan op het oppervlakte.

