

STAUF

— seit 1828 —



STAUF KOUDLIJM L

PVAc- hout lijm D3 volgens EN 204




GISCODE
D I

A+

Technische Datasheet


Productnummer	✓ 121200
Speciale kenmerken	✓ watervaste verlijming ✓ snelle reactietijd
Toegelaten ondergronden	✓ zacht-, hard- en exotisch hout
Producteigenschappen	✓ klaar voor gebruik ✓ hoge eindsterkte ✓ bestand tegen koud water ✓ korte aandruktijd ✓ vrijwel verkleuringsvrije toepassing
Kleur	✓ wit
Verbruik per m ²	✓ Laminaat: ~ 15 g, Spaanplaten: ~ 30 g
Inlegtijd	✓ 9 minuten bij 20 °C
Toegelaten gewicht	✓ na 24 uur
Omgevingsklimaat bij verwerking	✓ Min. 18 °C, max. 75% omgevingsluchtvochtigheid, max. 65% aanbevolen
Stockagevoorschriften	✓ vorstvrij ✓ droog ✓ koel
Houdbaarheid	✓ 12 maand
Giscode	✓ D1
Beschikbare verpakkingseenheden	✓ 750 g Kunststof fles

VERWERKING



Verwerking bij laminaatvloeren: lijm op de bovenzijde van de messing van het al gelegde deel aanbrengen en op de onderzijde van de groef aan de kopse zijde en de langszijde van het toe te voegen deel. Delen stevig samenpersen zodat de lijm over de gehele lengte naar boven uit de voeg zwelt. Uitzwellende lijm met een vochtige doek verwijderen. Verwerking bij kant-en-klaar parket en spaanplaten: lijm op de onder- en bovenzijde van de messing aanbrengen. Delen stevig samenpersen. Uitzwellende lijm met een vochtige doek verwijderen. Vloeibare lijm mag niet in aanraking komen met metaal! Daarom geen gereedschap van metaal gebruiken, maar van kunststof, glas of keramiek. Roestige penselen en kwasten vermijden.

AANSPRAKELIJKHEIDSVORBEHOUD



Wat hier aangegeven wordt volgt de laatste stand van ons onderzoeks-en ontwikkelingswerk. Hierdoor ontstaat voor ons geen enkele aansprakelijkheid daar wij geen invloed uitoefenen op de geleverde prestaties en omdat de leginstructies nationaal en lokaal van elkaar kunnen verschillen. Hetzelfde geldt voor de door ons gratis en vrijblijvend ter beschikking gestelde commerciële en technische adviezen. Het is daarom aanbevolen zelf uit te zoeken en vast te stellen of de voorgestelde producten geschikt zijn voor het beoogde doel. Deze nieuwe uitgave vervangt alle voorgaande uitgaven van onze technische fiches, leginstructies en dergelijke aanbevelingen in verband met het gebruik van onze producten.

STAUF KLEBSTOFFWERK GMBH . Oberhausener Str. 1 . 57234 Wilnsdorf . Germany
Fon: +49 (0) 2739 301-0 . Fax: +49 (0) 2739 301-200 . Email: info@stauf.de

03.11.2022 - 13:37:19