

Lithofin MN Protector voor Blauwe Hardsteen

Opmerking vooraf:

De Blauwe Hardsteen uit België, ook petit granit genoemd, is een kalksteen. Zijn dichte structuur verhindert de voor natuursteen normale bescherming door impregnatie. Voor het regelmatige onderhoud heeft Lithofin Onderhoudsproduct voor Blauwe Hardsteen zich al jaren bewezen.

Deze verzorging wordt aangevuld en verbeterd door Lithofin MN Protector voor Blauwe Hardsteen.

Beschrijving

Een speciaal product voor Blauwe Hardsteen uit het LITHOFIN-gamma. Het is een in water opgelost onderhoudsproduct en bevat speciale zeer effectieve olie- en waterafstotende polymeren en additieven.

Eigenschappen

Lithofin MN Protector voor Blauwe Hardsteen dringt in de capillairen en poriën van het oppervlak in en vormt daarin onmiddellijk een vliedunne, onzichtbare film. Deze reduceert het absorptievermogen en verhindert zo in hoge mate dat water, olie en vet indringen en vlekken kunnen veroorzaken. Verontreinigingen blijven dus op het oppervlak, waar ze gemakkelijk kunnen worden afgeveegd. Het uitzicht van het behandelde oppervlak wordt niet of slechts gering gewijzigd. Dit effect blijft enkele weken tot maanden behouden, afhankelijk van de belasting.

Technische data:

Dichtheid: 0,98 g/cm³

pH-waarde: ca. 5

Uiterlijk: vloeibaar, doorzichtig, geelachtig

Geur: bijna reukloos

Vlampunt: niet toepasbaar

Toepassing

Voor de regelmatige behandeling van oppervlakken uit Blauwe Hardsteen. Beschermt keukenwerkbladen, wastafels, vensterbanken, tafels e.a. in hoge mate tegen vlekken en maakt deze gemakkelijker om te onderhouden. De oppervlakken kunnen gepolijst, fijngeslepen of ruw zijn.

Verwerking

Lichtjes schudden voor gebruik. De oppervlakken moeten volledig uitgedroogd, zuiver en vlekkenvrij zijn. Lithofin MN Protector voor Blauwe Hardsteen met een propere doek onverdund, dun en gelijkmatig aanbrengen en inwrijven. Bij het eerste gebruik na 20 min. nogmaals behandelen. Plassen en druppelvorming vermijden of onmiddellijk afvegen. Geen overtollig product op het oppervlak laten aandrogen, binnen ca.10 minuten volledig afvegen of inwrijven.

Opgelet: voor het eerste gebruik een testvlak proberen.

Bij vele oppervlakken kan een zichtbare kleurverdonkering optreden. Blauwe Steen is zuurgevoelig, gepolijste vlakken kunnen mat overkomende of lichte plekken krijgen. Beschermt niet tegen inwerking van zuur. Spatjes

van hout, glas, lak etc. onmiddellijk met een (vochtige) doek afwrijven.

Verwerkingstemperatuur: +10 tot +25°C. Niet op opgewarmde oppervlakken verwerken.

Reiniging van de werktuigen met water.

Droogtijd: ca. 1 uur, volledig werkzaam na ca. 48 uur.

Gedurende deze tijd het oppervlak niet met water of olie belasten.

Verbruik: ca.10 m²/liter bij ruwe, tot 20m²/liter bij gepolijste oppervlakken.

Nabehandeling

Bij afnemend effect moet het oppervlak opnieuw behandeld worden. Voor de regelmatige onderhoudsreiniging moet Lithofin Onderhoudsproduct voor Blauwe Hardsteen gebruikt worden. Beide producten samen vormen een optimaal systeem.

Opslag

Vorstvrij, koel en gesloten. Ongeveer 1 jaar houdbaar.

Milieubescherming

WGK 1. conform VwVws van 17.5.99. 0

Opruiming: afvalsleutel AVV 070208. Verpakking is vervaardigd uit milieuvriendelijk polyethyleen (PE) en is geschikt voor recycling. Uitgespoelde, propere verpakkingen kunnen via inzamelsystemen (zie aanwijzing op etiket) opgeruimd worden.

Veiligheid

Behandelde oppervlakken zijn na het drogen onbedenklijk voor de gezondheid. (Het product wordt veilig beschouwd voor het behandelen van natuursteen- en kunststeen oppervlakken die in rechtstreeks contact met voedsel komen).

Buiten het bereik van kinderen houden.

Ingrediënten: Polymeren, hulpstoffen, water.

Verordening voor gevaarlijke stoffen preparaten

aanduiding b.v.EG-Richtlijn 1272/2008(CLP):

geen.

ADR2015: aanduidingen voor transport		
VE	VE-aanduiding	gegevens op transportdocument
a)	--	geen

Verpakking (VE)

a) 500ml-fles met kindveilige afsluiting (10 stuks in doos)

Deze informatie kan en mag alleen als advies gebruikt worden. Het gebruik van de producten dient afgestemd te worden op de plaatselijke omstandigheden en de te behandelen oppervlakken. Als geen ervaringen aanwezig zijn en in alle gevallen van twijfel dient het product van te voren uitgeprobeerd te worden op een onopvallende plek. (BNL10.18gps/6.15)